

Ficha Técnica

Cinta Adhesiva Doble Faz PP

Descripción:

Es una cinta de doble cara transparente con soporte de PP y un adhesivo de caucho sintético. El adhesivo de caucho sintético está libre de disolventes y tiene un alto tack. Lleva un protector de papel siliconado.



Aplicaciones:

- > Aplicaciones de fijación de uso general
- > Montaje de materiales decorativos y embalaje
- > Unión de materiales textiles, papel, plásticos y films

Propiedades



Alto tack inicial



Resistente a la humedad



Resistente al envejecimiento (UV)

Información adicional

Variantes adicionales de liner:

Película MOPP PV6 roja, 80 µm

Presentaciones

Consulte por medidas personalizadas



Especificaciones	Información	Unidad
Material de soporte	Film PP	
Adhesivo	Caucho sintético	
Tipo de protector	Papel siliconado	
Espesor total	90	μ
Color	Transparente	
Color de protector	Amarillo	
Espesor del protector	70	μ
Gramaje del protector	78	g/m2
Elongación a la rotura	140	%
Resistencia a la tracción	45	N/cm
Resistencia a la humedad	Buena	
Resistencia a la temperatura a corto plazo	80	°C
Resistencia a la temperatura a largo plazo	40	°C
resistencia al cortante (cizalladura) a 23 °C	Medio	
Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	Bajo	
Resistencia al envejecimiento (UV)	Medio	
Tack	Bueno	
Adhesión sobre PE (inicial)	5	N/cm
Adhesión sobre PE (después de 14 días)	6.5	N/cm
Adhesión sobre PP (inicial)	8	N/cm
Adhesión sobre PP (después de 14 días)	9	N/cm
Adhesión sobre PVC (inicial)	9	N/cm
Adhesión sobre PVC (después de 14 días)	9.5	N/cm
Adhesión sobre acero (inicial)	10	N/cm
Adhesión sobre acero (después de 14 días)	15	N/cm

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos

Las pruebas y resultados presentados son de carácter informativo y no constituyen una garantía o certificación de calidad. Los resultados obtenidos pueden variar dependiendo de factores externos (contexto), y no reflejan necesariamente la calidad o desempeño real del producto o servicio evaluado. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por decisiones, intervenciones, o acciones tomadas, basadas en estos resultados. Es importante realizar propias evaluaciones y pruebas para obtener conclusiones precisas y confiables. Los resultados de las pruebas no son una garantía de performance, o calidad, y que cualquier decisión o acción tomada basada en ello es responsabilidad exclusiva del usuario.