

# Ficha Técnica

## Cinta Adhesiva Doble Faz PVC

### Descripción:

Es una cinta de doble cara blanca con soporte de PVC y adhesivo acrílico modificado.



### Propiedades



Alto tack inicial



Alto nivel de adhesión en varias superficies



Resistente al envejecimiento



Resistente a rayos UV

### Presentaciones

Consulte por medidas personalizadas

Especificaciones	Información	Unidad
Material de soporte	Film PVC	
Tipo de adhesivo	Acrílico modificado	
Tipo de protector	Papel	
Espesor total	295	μ
Color	Blanco	
Color del protector	Marrón	
Espesor del protector	69	μ
Gramaje del protector	80	g/m <sup>2</sup>
Elongación a la rotura	130	%
Resistencia a la tracción	30	N/cm
Resistencia a la humedad	Muy buena	
Resistencia a la temperatura a corto plazo	70	°C
Resistencia a la temperatura a largo plazo	60	°C
Resistencia a los plastificantes	Muy buena	
Resistencia a los químicos	Buena	
Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 °C	Buena	
Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	Medio	
Resistencia al envejecimiento (UV)	Buena	
Tack	Muy buena	
Resistencia a la temperatura mínima	-40	°C

Especificaciones	Información	Unidad
Adhesión sobre ABS (inicial)	13.1	N/cm
Adhesión sobre ABS (después de 14 días)	20	N/cm
Adhesión sobre aluminio (inicial)	10.3	N/cm
Adhesión sobre aluminio (después de 14 días)	20.7	N/cm
Adhesión sobre PC (inicial)	13.8	N/cm
Adhesión sobre PC (después de 14 días)	24.6	N/cm
Adhesión sobre PET (inicial)	9.6	N/cm
Adhesión sobre PET (después de 14 días)	12.7	N/cm
Adhesión sobre PP (inicial)	11	N/cm
Adhesión sobre PP (después de 14 días)	14.1	N/cm
Adhesión sobre PS (inicial)	11.9	N/cm
Adhesión sobre PS (después de 14 días)	18.2	N/cm
Adhesión sobre PVC (inicial)	10.6	N/cm
Adhesión sobre PVC (después de 14 días)	25.3	N/cm
Adhesión sobre acero (inicial)	12.5	N/cm
Adhesión sobre acero (después de 14 días)	21.2	N/cm

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos

Las pruebas y resultados presentados son de carácter informativo y no constituyen una garantía o certificación de calidad. Los resultados obtenidos pueden variar dependiendo de factores externos (contexto), y no reflejan necesariamente la calidad o desempeño real del producto o servicio evaluado. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por decisiones, intervenciones, o acciones tomadas, basadas en estos resultados. Es importante realizar propias evaluaciones y pruebas para obtener conclusiones precisas y confiables. Los resultados de las pruebas no son una garantía de performance, o calidad, y que cualquier decisión o acción tomada basada en ello es responsabilidad exclusiva del usuario.



Av. Eva Perón 8853 S2008QKE Rosario | Argentina

info@castle-global.com | www.castle-global.com

+54 9 341 672-6441

+54 341 451-2076



Visítanos

